casablanca

Ambientes que inspiran

TABLILLA TABACO

DESCRIPCIÓN

Estoraque es un producto en gres que se compone 92% de materia prima arcilla y 8% de agua. Su producción es natural y su textura es lisa.

FORMATO EN (CM)

7 x25

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARED Y PISO | TRAFICO ALTO | ACABADO MATE | ABSORCIÓN 3-6 %

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA / TABLILLA ESTELAR TABACO			
FORMATO EN (CM)	PESO (Kg/und)	PESO (Kg/m2)	UNIDADES POR m2
7 x 25 cm	340 g	19 kg	56 Unidades

ESPESOR EN (MM)	TEXTURA
10 mm ± 1	Lisa

BENEFICIOS

- RESISTENTE A LA CORROSIÓN, AMBIENTES ÁCIDOS Y ALCALINOS
- IDEAL PARA CUALQUIER TIPO DE CLIMA
- NO PROPAGA EL FUEGO
- ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO

APLICACIONES

- Vivienda
- Bodegas
- Centros comerciales
- Espacios públicos
- Plantas industriales

casablanca
Ambientes que inspiran

REPORTE DE PRUEBA

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 919	LADCB	ENSAYO APLICADO
Dimensiones Largo y Ancho	Máx. +/-2% con respecto al tamaño de fabricación	Cumple	4321-2
Rectilinidad y Ortogonalidad	1% con respecto al tamaño de fabricación	Cumple	4321-2
Planaridad	+1.5 % curvatura central y deformidad de las puntas con relación a la diagonal calculada del tamaño de fabricación. +1.5 % curvatura del lado, relativa al tamaño de fabricación.	Cumple	4321-2

EL PRODUCTO PERTENECE AL GRUPO AII , ANEXO E, NATURAL, PARTE 2 DE LA NTC 919

El contenido de la ficha puede variar por cambios en los procedimientos o en las especificaciones técnicas.

PROPIEDADES FÍSICAS	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 919	NORMA LADCB	ENSAYO APLICADO NTC
absorción de agua	3% al 6% Máx. 6.5 %	Cumple	4321-3
Resistenciaalaflexión expresado en N/mm2	Mínimo 13, mínimo individual 11	Cumple	4321-4
Tipo de uso	Para enchapes de paredes y pisos	Para enchapes de paredes y pisos	

CERTIFICACIONES

NTC 919.2000
BALDOSAS CERÁMICAS
CSC-0288-1

NTE INEM 6542000
BALDOSAS CERÁMICAS
CRS-0288-2

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

ALMACENAMIENTO

- El almacenamiento debe hacerse bajo techo.
  La bodega debe estar libre de grasas y humedades y
- en una superficie plana.
  Ubique el producto de forma que descanse en el lomo, nunca acostado.
- Se recomienda apilar máximo 2 estibas.

NOTAS IMPORTANTES

- Debido al proceso productivo usado en la fabricación de los estoraques en gres, es normal que existan variaciones en tono y tamaño, que son aceptables. Por lo anterior, al momento de instalar es conveniente hacer una mezcla del contenido de varios paquetes para obtener resultados óptimos en la gama de tono seleccionado. La brecha
- mínima recomendada es de 7milimetros a 1 centímetro. La superficie de soporte debe cumplir con las especificaciones técnicas de acuerdo al
- uso para el que se ha proyectado el espacio, debe tener buena nivelación , estar libre de humedad o polvo contaminantes. Es conveniente ir limpiando a medida que se va instalando. La limpieza se hace con una esponja o manta humedad. Esto
- evita que el estoraque se manche y facilita la limpieza final. Nunca utilizar ácido muriático, detergentes o ACPM , estos productos queman, manchan y degradan prematuramente el producto.
- La empresa no responderá por la causados por mal manejo del producto en cualquiera de sus etapas(almacenamiento, instalación, limpieza y mantenimiento)
- mala instalación o defectos